

PROFESSIONAL FILLER

Enduit époxy de surfaçage

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

PROFESSIONAL FILLER est un mastic époxy bi-composant sans solvant, présentant une excellente résistance à l'eau. Ce mastic est idéal pour des finitions très lisses de surfaces importantes et irrégulières. Permet de rattraper des épaisseurs jusqu'à 2 cm, par l'application de plusieurs couches successives, le tout sans retrait. PROFESSIONAL FILLER bénéficie d'excellentes propriétés d'adhérence et de résistance mécanique, et convient à tous types de supports (polyester, aluminium, acier, bois).

Nettoyant

Utiliser PROFESSIONAL EPOXY THINNER pour nettoyer le matériel d'application.

État de surface

Tous les supports doivent être soigneusement préparés et dépoussiérés avant d'appliquer le PROFESSIONAL FILLER.
Se reporter aux spécifications techniques sur notre site internet.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Mélange

Bien mélanger le composant A et B puis appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou règle.
Après séchage poncer l'enduit au grain 80 – 120, avant d'appliquer le PRIMAIRE PROFESSIONAL EPOXY en plusieurs couches.
Pour la préparation des supports (ACIER, ALUMINIUM, COMPOSITE ET BOIS) se reporter aux spécifications techniques sur notre site internet.

A + B

Rapport de mélange

1/1



Épaisseur sèche (DFT)

2 mm par couche

RECOMMANDATIONS



Conditions

Température : 10-35°C (10°C min)
Ventilation et taux d'humidité : Bien ventiler pendant l'application

Conservation

Durée de vie en pot : 75 minutes à 21°C (150 gr)



Méthode d'Application

Règle ou couteau

Nombre de couches

1 minimum

PROFESSIONAL FILLER

Enduit époxy de surfaçage

INFORMATONS PRODUIT

Teinte : gris clair
Finition : mat
Extrait sec : 100%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES



Séchage complet

14 jours : à 10°C
7 jours : à 21°C
5 jours : à 35°C



Ponçable

72 heures : à 10°C
12-16 heures : à 21°C
10-16 heures : à 35°C



Pouvoir couvrant théorique

3,3 m²/l pour 300 microns par couche



Couleurs

Composant A : White
Composant B : Grey

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Stockage

Éviter l'exposition à l'air et à des températures extrêmes. Pour bénéficier de la durée de vie maximum de ce produit, refermer parfaitement après usage et conserver entre 5°C et 35°C. Ne pas exposer au soleil. Ce produit doit être stocké dans des récipients hermétiquement clos.

Transport

Ce produit doit être transporté dans des récipients hermétiquement clos.

Compatibilité / Supports

Compatible avec les supports décrits (cf état de surface).
 Ne pas appliquer sur des produits mono-composant.

Péremption

2 ans

Sécurité

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Lire attentivement les conseils de sécurité indiqués dans la section Hygiène et Sécurité de nos Fiches de Données de Sécurité (disponibles sur notre site ou sur demande). Les informations données dans cette fiche ne sont pas exhaustives et peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.

Élimination des déchets : Ne pas jeter les bidons vides ou les résidus de peinture dans les égouts. Utiliser les poubelles mises à votre disposition. Il est conseillé de laisser durcir les résidus de peinture avant de les jeter. Les résidus de ce produit ne peuvent être jetés avec les déchets ménagers ou dans une déchetterie sans autorisation. L'élimination de ces déchets doit être effectuée selon la réglementation locale en vigueur.